

ONEBOND PU PRIMER PLASTIC

Kuvaus

ONEBOND PU PLASTIC Primer on suihkutettava pohjuste muovipintojen valmisteluun. Se parantaa ONEBOND PU PLASTIC -korjausliimojen tarttuvuutta jopa matalan pintaenergian muoveihin, kuten polypropeeniin (PP), polyeteeniin (PE) sekä EPDM-, PMMA-, SAN-, ABS-, PA-, TPU- ja jäykkään PVC-muoviin. Sitä ei suositella käytettäväksi kokoonpanoissa, joissa vaaditaan suurta kuoriutumislujutta.

Tyypilliset ominaisuudet

| | |
|--|--------------|
| Koostumus: | ksyleeni |
| Ponneaine | Nestekaasu |
| Väri: | Kirkas neste |
| Tiheys 25 °C:ssa (g/l): | 0,8 |
| Viskositeetti (+25 °C – MPa s): | 2 |

Tyypilliset kovettumisajat

| | |
|---|---|
| Kuivumisaika 25 °C:ssa (minuuttia) | 5 |
|---|---|

ONEBOND PU PRIMER PLASTIC**Käyttöohjeet**

Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi puhtaassa hapessa ja/tai runsaasti happea sisältävissä järjestelmissä.

Suojattava lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta ja kuumilta pinnoilta. – Ei tupakointia

Älä suihkuta avotuleen tai muuhun syttymislähteeseen.

Paineistettu pakkaus: Älä lävistä tai polta edes käytön jälkeen.

Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C:n lämpötiloille.

Käytä käsineitä välttääksesi pohjusteen joutumista iholle. Älä käytä liuottimia tai ohentimia käsien puhdistamiseen.

Poista kaikki pinnan epäpuhtaudet, kuten oksidit, öljy, rasva, pöly ja muut epäpuhtaudet, jotka voivat vaikuttaa tarttuvuuteen. Puhdista liimattava pinta soveltuvalla puhdistusaineella ja anna sen kuivua ennen pohjusteen levittämistä.

Ravista pakkausta ennen käyttöä. Suihkuta alustalle ohut kerros ONEBOND PU PLASTIC Primer -pohjustetta. Varmista, ettei tuotetta tule liikaa. Anna liuottimen haihtua 5 minuuttia ja levitä sitten liima pohjustetun pinnan päälle.

Kun olet valmis, sulje pakkauksen korkki, jotta käyttämätön tuote ei kontaminoidu.

Varastointi⁽¹⁾**Yksikkö****Suosittelun lämpötila****°C**

5–25

Varastointikestävyys/säilyvyysaika**kuukautta**

36

1: Tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa suositellussa lämpötilassa, kuivassa paikassa.

Pakkaus

Pullo 200 ml – 6 kpl/ltk

ONEBOND PU PRIMER PLASTIC

Turvallisuus

Tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana OneBondilta. Käyttöturvallisuustiedotteissa on tietoa fysikaalisista, ympäristöllisistä ja terveydellisistä vaaroista ja suojatoimenpiteistä sekä tuotteiden käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla kohdemaan tai -alueen kielellä ja saattavat sisältää myös paikallisia terveys- ja turvallisuusmääräyksiä. Käyttöturvallisuustiedotteita päivitetään säännöllisesti, ja ne voi ladata osoitteesta www.onebondadhesives.com. OneBond suosittelee tutustumaan ajantasaiseen käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen tuotteen käyttöä tai käsittelyä.

Huomio

Tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut tiedot perustuvat OneBondin laboratoriokokeisiin ja ovat vain viitteellisiä. Jos tarvitset tarkempaa tietoa, ota yhteyttä OneBondin tekniseen osastoon. OneBond takaa tuotteiden laadun olevan omien spesifikaatioidensa mukainen. OneBond ei vastaa tuloksista, jotka saadaan muilla, OneBondista riippumattomilla menetelmillä. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, soveltuuko tuote käyttötarkoitukseen. OneBond sanoutuu irti kaikista suorista ja epäsuorista takuista, mukaan luettuna takuut myyntikelpoisuudesta ja käyttötarkoitukseen soveltuvuudesta. OneBond ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien menetetyistä voitoista.